

Austrotherm EPS[®] AF PLUS

Opis:	Grafitne termoizolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena za izolacijo v gradbeništvu z izboljšano izolacijsko učinkovitostjo – Austrotherm EPS AF PLUS
Področje uporabe:	Ekspandirani polistiren z dodatkom grafita, namenjen za vgradnjo v povezane fasadne sisteme za zunanjo toplotno objekta (ETICS). Posebno primerne za pasivne in nizko-energijske objekte, kot tudi vse objekte, ki zahtevajo visoko stopnjo toplotne izoliranosti.
Velikost plošč:	Plošče z ravnimi robovi, format 1000 x 500 mm, debeline 10 – 500 mm, plošče s preklopom, format 985 x 485 mm, debeline 40 – 200 mm
Tip izdelka:	Ekspandirani polistiren (EPS) v skladu s standardom SIST EN 13163:2013+A1:2015
Kodna označba:	EPS-SIST EN 13163-L2-W2-T2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100-WL(T)3

Toplotna prevodnost, λ_D:	$\leq 0.032 \text{ W/(mK)}$								
Toplotna odpornost, R_D:	d (mm)	50	80	100	120	150	180	200	300
	R_D (m² K/W)	1.60	2.55	3.15	3.80	4.75	5.75	6.35	9.55

Odziv na ogenj (EN 13501 – 1): E

Certifikat: IGH d.d. (NB 2477) – Prostovoljni certifikat po sistemu 1 IGH DC-012/16
ZAG (NB 1404) – Prostovoljni certifikat po sistemu 2+ C 2252

Skladiščenje: Do vgradnje izdelek skladiščiti v zaprtem prostoru, razen, če je zaščiteno s PE folijo.
Manipulacija: Izdelek ni razvrščen kot rizičen za transport. Pri transportu paziti, da ne pride do poškodbe na ploščah.

Vgradnja: Vgradnja z lepljenjem ob uporabi neagresivnih lepil z dodatno pritrditvijo z vložki za fasado. Lepilo nanašamo na robove plošče v širini od približno 5 cm, kot tudi v sredini plošče in to 3 večje »pogače« ali 6 manjših »pogač« enakomerno razdeljenih. Minimalno 40 % površine plošče prekriti z lepilom. Paziti, da so sosedne plošče zamaknjene ena od druge za polovico svoje dolžine. Posebno pozornost posvetite zaščiti EPS plošč pred neposrednim in daljšim izpostavljanjem soncu, med namestitvijo in skladiščenjem. Priporočljiva je vgradnja v času, ko sončna svetloba ni tako močna ali ob uporabi zaščitne fasadne mreže.

Temperaturno območje: Dolgotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C

Emisija škodljivih snovi: Ne izpušča škodljivih snovi, če se pravilno uporablja. Kemijsko neaktiven.

Zaščita pri delu: Poskrbeti za dobro prezračevanje delovnega prostora, zaradi pojava prahu priporočamo nošenje zaščitne maske in zaščitnih očal.

Požarna zaščita: Priporočena sredstva za gašenje EPS-a so suha sredstva za gašenje, lahka pena za gašenje in vodna megla.

Ravnanje z odpadkom: Postopek z odpadnim materialom v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadkom. Izdelek je mogoče 100% reciklirati, spada pa v kategorijo nenevarnih.

Označba izdelka: 1 rdeča črta

Fotografija:

